

**DIMENSÕES DE TUBOS PE80 E PE100
CONFORME NORMA DIN 8074**

DE (mm)	SDR 41		SDR 33		SDR 26		SDR 22		SDR 21		SDR 17,6		SDR 17		SDR 13,6		SDR 11		SDR 9		SDR 7,4		SDR 6	
	e (mm)	Peso médio kg/m	e (mm)	Peso médio kg/m	e (mm)	Peso médio kg/m	e (mm)	Peso médio kg/m	e (mm)	Peso médio kg/m	e (mm)	Peso médio kg/m	e (mm)	Peso médio kg/m	e (mm)	Peso médio kg/m	e (mm)	Peso médio kg/m	e (mm)	Peso médio kg/m	e (mm)	Peso médio kg/m	e (mm)	Peso médio kg/m
20																	2,0	0,12	2,3	0,13	3,0	0,16	3,4	0,18
25															2,0	0,15	2,3	0,17	3,0	0,20	3,5	0,24	4,2	0,28
32											2,0	0,20	2,0	0,20	2,4	0,24	3,0	0,28	3,6	0,33	4,4	0,39	5,4	0,46
40					1,8	0,23	1,9	0,24	2,0	0,25	2,3	0,29	2,4	0,30	3,0	0,36	3,7	0,43	4,5	0,51	5,5	0,61	6,7	0,71
50			1,8	0,29	2,0	0,32	2,3	0,37	2,4	0,38	2,9	0,45	3,0	0,46	3,7	0,55	4,6	0,67	5,6	0,80	6,9	0,95	8,3	1,10
63	1,8	0,37	2,0	0,40	2,5	0,50	2,9	0,57	3,0	0,59	3,6	0,70	3,8	0,73	4,7	0,88	5,8	1,06	7,1	1,27	8,6	1,49	10,5	1,74
75	1,9	0,46	2,3	0,56	2,9	0,68	3,5	0,82	3,6	0,84	4,3	0,99	4,5	1,03	5,6	1,25	6,8	1,48	8,4	1,78	10,3	2,12	12,5	2,47
90	2,2	0,65	2,8	0,80	3,5	0,99	4,1	1,15	4,3	1,20	5,1	1,40	5,4	1,47	6,7	1,79	8,2	2,14	10,1	2,57	12,3	3,03	15,0	3,54
110	2,7	0,95	3,4	1,19	4,2	1,45	5,0	1,69	5,3	1,79	6,3	2,10	6,6	2,19	8,1	2,64	10,0	3,18	12,3	3,82	15,1	4,54	18,3	5,29
125	3,1	1,25	3,9	1,53	4,8	1,86	5,7	2,19	6,0	2,29	7,1	2,69	7,4	2,79	9,2	3,40	11,4	4,12	14,0	4,92	17,1	5,84	20,8	6,82
140	3,5	1,56	4,3	1,90	5,4	2,35	6,4	2,75	6,7	2,86	8,0	3,37	8,3	3,50	10,3	4,26	12,7	5,13	15,7	6,18	19,2	7,33	23,3	8,56
160	4,0	2,02	4,9	2,45	6,2	3,08	7,3	3,58	7,7	3,75	9,1	4,40	9,5	4,57	11,8	5,56	14,6	6,74	17,9	8,04	21,9	9,54	26,6	11,20
180	4,4	2,51	5,5	3,10	6,9	3,83	8,2	4,52	8,6	4,71	10,2	5,54	10,7	5,77	13,3	7,05	16,4	8,51	20,1	10,20	24,6	12,10	29,9	14,10
200	4,9	3,08	6,2	3,88	7,7	4,74	9,1	5,57	9,6	5,84	11,4	6,86	11,9	7,12	14,7	8,65	18,2	10,50	22,4	12,60	27,4	14,90	33,2	17,40
225	5,5	3,90	6,9	4,82	8,6	5,96	10,3	7,07	10,8	7,37	12,8	8,64	13,4	9,03	16,6	11,00	20,5	13,30	25,2	15,90	30,8	18,80	37,4	22,10
250	6,2	4,88	7,7	5,98	9,6	7,38	11,4	8,68	11,9	9,02	14,2	10,70	14,8	11,10	18,4	13,50	22,7	16,30	27,9	19,60	34,2	23,30	41,5	27,20
280	6,9	6,04	8,6	7,47	10,7	9,20	12,8	10,90	13,4	11,40	15,9	13,30	16,6	13,90	20,6	16,90	25,4	20,50	31,3	24,60	38,3	29,20	46,5	34,10
315	7,7	7,59	9,7	9,47	12,1	11,70	14,4	13,80	15,0	14,30	17,9	16,90	18,7	17,60	23,2	21,50	28,6	25,90	35,2	31,10	43,1	36,90	52,3	43,20
355	8,7	9,65	10,9	12,00	13,6	14,80	16,2	17,50	16,9	18,20	20,1	21,40	21,1	22,40	26,1	27,20	32,2	32,90	39,7	39,50	48,5	46,80	59,0	54,80
400	9,8	12,20	12,3	15,20	15,3	18,80	18,2	22,10	19,1	23,10	22,7	27,20	23,7	28,30	29,4	34,50	36,3	41,70	44,7	50,10	54,7	59,40	66,5	69,60
450	11,0	15,40	13,8	19,20	17,2	23,70	20,5	28,00	21,5	29,30	25,5	34,30	26,7	35,80	33,1	43,70	40,9	52,80	50,3	63,40	61,5	75,20		
500	12,3	19,20	15,3	23,60	19,1	29,20	22,8	34,50	23,9	36,10	28,3	42,30	29,7	44,20	36,8	53,90	45,4	65,20	55,8	78,10	68,3	92,80		
560	13,7	23,90	17,2	29,70	21,4	36,60	25,5	43,20	26,7	45,20	31,7	53,00	33,2	55,40	41,2	67,60	50,8	81,70	62,5	98,00				
630	15,4	30,20	19,3	37,50	24,1	46,40	28,7	54,70	30,0	57,00	35,7	67,20	37,4	70,20	46,3	85,50	57,2	103,00						
710	17,4	38,40	21,8	47,70	27,2	59,00	32,3	69,40	33,9	72,60	40,2	85,30	42,1	89,00	52,2	109,00	64,5	131,00						
800	19,6	48,70	24,5	60,40	30,6	74,70	36,4	88,10	38,1	92,00	45,3	108,00	47,4	113,00	58,8	138,00								

Obs.: Como não faz referência a PN, essa norma se aplica a ambos (PE80 e PE100).